

# SCHEMA TECNICA

## NORMALCEM CEM II/B-LL 32,5 R

<b>Prodotto</b>	Cemento Portland al calcare tipo II/B-LL 32,5R secondo EN 197-1, prodotto nello stabilimento di <b>San Vito al Tagliamento (PN)</b> .
<b>Composizione</b>	Clinker, gesso, calcare (LL).
<b>Applicazione</b>	Cemento per tutti i tipi di applicazioni standard, produzione calcestruzzo, malte, intonaci, manufatti, etc.
<b>Proprietà</b>	Il cemento è caratterizzato dal rapido sviluppo delle resistenze iniziali, e ottime resistenze finali, conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 197-1 ed è dotato di marchio come previsto dal Regolamento comunitario 305/2011/EU. Questo prodotto contiene un agente riducente che permette di mantenere i livelli di CROMO VI idrosolubile, sul peso totale a secco del cemento, inferiori allo 0,0002%.
<b>Dati tecnici</b>	Resistenza a compressione secondo EN 196 2 giorni 22-26 MPa 28 giorni 39-43 MPa Tempo di presa 120-160 min Blaine 4800-5000 cm <sup>2</sup> /g Cromo esavalente secondo Regolamento (CE) Nr.1907/2006.
<b>Confezione</b>	Sfuso o in sacco da 25 kg.
<b>Stoccaggio</b>	In luogo asciutto, privo di fonti di calore e sugli imballi originali (sacco). Il prodotto fornito in sacco dovrà essere consumato entro 3 mesi dalla data di confezionamento (data di spedizione in caso di prodotto sfuso).
<b>Controllo Qualità</b>	Prove di conformità da test di controllo interni. Numero di identificazione dell'organismo di certificazione: <b>0970-CPR-0705</b> .

Le indicazioni da noi fornite al fine di agevolare i clienti, basate sulle nostre esperienze e sull'attuale livello delle conoscenze pratiche e tecniche, risultano non vincolanti e non danno vita ad alcun vincolo contrattuale o ad impegni secondari derivanti dal contratto d'acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare di persona e su propria responsabilità i nostri prodotti in relazione alla loro adeguatezza allo scopo applicativo previsto. La nostra rete di rappresentanti garantisce una rapida consulenza e fornitura.

**Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti  
perdono la loro validità.**

**Data: aprile 2019**

